

Scheda Tecnica

SZ0010/XX FINITURA NITRO OPACA

Annulla e sostituisce la precedente versione datata 17/05/06 DATA 10/07/12 GG/ap

Colori	00 trasparente, 13 bianco, 22 nero
Versione	10 gloss
Settore d'impiego	Mobili, tornito
Mezzo d'impiego	Pistola, velatrice, immersione
Diluizione	Con il 30-40% di diluente DS1105/00

Caratteristiche tecniche

* Residuo solido (%):	SZ0010/00	22 ± 1
	SZ0010/13	29 ± 1
	SZ0010/22	22 ± 1
* Peso specifico (kg/l):	SZ0010/00	0,923 ± 0,030
	SZ0010/13	0,990 ± 0,030
	SZ0010/22	0,940 ± 0,030
* Viscosità DIN 4 a 20°C (sec.):	SZ0010/00	37 ± 5
	SZ0010/13	40 ± 5
	SZ0010/22	40 ± 5

Preparazione del supporto

Con fondo nitro, fondo poliuretano o poliestere (utilizzato come finitura).

Con tinte all'acqua o a solvente (utilizzato come fondo-finitura).

N.B.: QUANTO I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTANO NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA CORRISPONDE ALLA NOSTRA ESPERIENZA. ASSICURIAMO MASSIMA GARANZIA SULLA CONTINUITÀ DELLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI NOSTRI PRODOTTI ENTRO I LIMITI DI TOLLERANZA ESPRESSI DALLE SCHEDE TECNICHE. IL RISULTATO FINALE SARÀ SOTTO LA COMPLETA RESPONSABILITÀ DELL'UTILIZZATORE CHE DOVRÀ ASSICURARSI CHE IL PRODOTTO CORRISPONDA ALLE PROPRIE NECESSITÀ IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI APPLICATIVI, AI SUPPORTI UTILIZZATI ED ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DI APPLICAZIONE.
ATTENZIONE: SU ALCUNI PRODOTTI PIGMENTATI E/O TIXOTROPICI POSSONO VERIFICARSI DIFFERENZE TRA VISCOSITÀ INDICATA DAL COLLAUDO E VISCOSITÀ EFFETTIVA. LE DIFFERENZE SULLA VISCOSITÀ DICHIARATA DEVONO CONSIDERARSI ACCETTABILI FINO AD UN MASSIMO DEL 30%.

Sayerlack is a brand of
SHERWIN-WILLIAMS

SAYERLACK S.r.l. - Con Unico Socio

Via del Fiffo, 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18
tel. +39 051 770511 - fax +39 051 777437
www.sayerlack.it - www.lineablavernici.it

Cod. Fisc. e Reg. Impr. Bo 08866930152 - P. IVA: IT 00494251200
R.E.A. n. 313180 - Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531
Società soggetta a direzione e coordinamento di The Sherwin-Williams Company, USA

Caratteristiche generali

* Grammatore consigliate per mano (gr/m ²):	max 100	
* Numero di mani:	max 3	
* Intervallo tra le mani:	min 4 ore, max 6 ore	
* Essiccazione all'aria (100 gr/m ² a 20°C):	fuori polvere	5'-10'
	fuori impronta	20'-25'
	secco in profondità	4 ore
* Essiccazione in tunnel:	consigliabile aria calda a 30-40°C.	
* Sovraverniciatura:	attendere almeno 4 ore.	
* Scadenza (mesi):	36	

Dopo lunghi periodi di magazzinaggio controllare sempre la omogeneità e disperdere bene prima dell'uso ogni forma di deposito o sedimento eventualmente formatosi.

SZ0010/XX è un opaco fabbricato con nitrocellulosa di prima qualità. In tutte le applicazioni dà superfici molto uniformi, lisce al tatto, e con discreta durezza superficiale. Può essere applicato su fondo accuratamente carteggiato, ma anche direttamente sul grezzo, come può essere richiesto nella verniciatura di pomoli con il procedimento dell'immersione manuale (tuffo).

In giornate particolarmente calde o molto umide assieme al diluente DS1105/00 è opportuno aggiungere anche il 2-5% di regolatore XS0007/00 che previene i fenomeni di sbiancamento ed aiuta la dilatazione.

AVVERTENZE

Nel caso si desideri colorare leggermente l'opaco trasparente SZ0010/00 si devono utilizzare i concentrati della serie XC1900/XX.